

AURICOR 401

DORATURA FLASH PER BAGNO GALVANICO

Colore : **Verde**Uso : **Bagno**Coordinate colore : **L:82.0****a:-3.0****b:25.0****Descrizione del prodotto**

AURICOR 401 è una doratura alcalina totalmente esente da cianuri in grado di depositare uno strato di oro di colore verde. Contiene cadmio.

Condizioni operative

Parametro	Valore medio suggerito
Tempo di trattamento	90 secondi
Temperatura operativa	45 °C
Tensione operativa	3.0 V
Corrente operativa	0.6 A/dm ²
Efficienza catodica	20 mg/Amin
Velocità di deposizione	0.05 µ/minuto
Anodi	Titanio platinato
Agitazione	Moderata
Aspirazione	Necessaria

Mantenimento del bagno galvanico

Per doratura di piccoli volumi (fino a 10 litri) utilizzare il bagno fino al suo esaurimento. Per bagni di volumi superiori le aggiunte potranno essere effettuate dopo analisi.

AURICOR 400RGL : Aggiungere 20 ml ogni 100 Amin.

AURICOR 401RB : Aggiungere dopo analisi.

AURICOR 400RA : Aggiungere dopo analisi.

Informazioni sulla sicurezza

Fare riferimento alle schede di sicurezza per qualsiasi informazione relativa alla sicurezza ed allo smaltimento (MSDS).

AURICOR 401

DORATURA FLASH PER BAGNO GALVANICO

Colore : **Verde**Uso : **Bagno**Coordinate colore : **L:82.0****a:-3.0****b:25.0****Prodotti correlati**

Cod.Articolo	Descrizione	Colore	Confezione
OR028101	AURICOR 401 doratura per bagno galvanico pronta all'uso	verde	1.0 g/l
OR028201	AURICOR 400RA Additivo cadmio	—	100 ml
OR028301	AURICOR 401RB Additivo secondario	—	100 mL
OR028401	AURICOR 400RGL Oro replenisher Au 100 g/L	—	100 mL