

AURICOR 404

DORATURA FLASH PER BAGNO GALVANICO

Colore : **Giallo "Hamilton"**

Uso : **Bagno**

Coordinate colore : **L:89.5**

a:3.5

b:36.0

Descrizione del prodotto

AURICOR 404 è una doratura alcalina totalmente esente da metalli pesanti in grado di depositare uno strato di oro giallo di colore "Hamilton".

Condizioni operative

Parametro	Valore medio suggerito
Tempo di trattamento	45 secondi
Temperatura operativa	50 °C
Tensione operativa	4.0 V
Corrente operativa	2.0 A/dm ²
Efficienza catodica	10 mg/Amin
Velocità di deposizione	0.12 µ/minuto
Anodi	Titanio platinato o acciaio inox
Agitazione	Moderata
Aspirazione	Necessaria

Mantenimento del bagno galvanico

AURICOR 404 è da utilizzarsi fino ad esaurimento.

Informazioni sulla sicurezza

Fare riferimento alle schede di sicurezza per qualsiasi informazione relativa alla sicurezza ed allo smaltimento (MSDS).

AURICOR 404

DORATURA FLASH PER BAGNO GALVANICO

Colore : **Giallo "Hamilton"**Uso : **Bagno**Coordinate colore : **L:89.5****a:3.5****b:36.0****Prodotti correlati**

Cod.Articolo	Descrizione	Colore	Confezione
OR021101	AURICOR 404 doratura per bagno galvanico pronta all'uso	"Hamilton"	1.0 g/l