

CLEANOR 181P

SGRASSATURA ELETTROLITICA PER GALVANICA

Colore : —

Uso : **Bagno**Coordinate colore : **L:** —**a:**—**b:**—**Descrizione del prodotto**

CLEANOR 181 è una sgrassatura elettrolitica concentrata in polvere appositamente studiata per il perfetto sgrassaggio dei metalli preziosi.

Condizioni operative

Parametro	Valore medio suggerito
Tempo di trattamento	120 secondi
Temperatura operativa	20 °C
Tensione operativa	6.5 V
Corrente operativa	6.5 A/dm ²
Efficienza catodica	—
Velocità di deposizione	—
Anodi	Acciaio inox
Agitazione	Moderata

Mantenimento del bagno galvanico

Il consumo della sgrassatura è direttamente proporzionale al quantitativo di merce sgrassata. Consigliamo di sostituirla quando la soluzione a parità di voltaggio utilizzato assorbe un quantitativo di corrente pari al 30% in meno rispetto al valore iniziale. La sgrassatura inoltre, dovrà essere sostituita anche qualora la soluzione risulti sporca e con residui sul fondo.

Informazioni sulla sicurezza

Fare riferimento alle schede di sicurezza per qualsiasi informazione relativa alla sicurezza ed allo smaltimento (MSDS).

CLEANOR 181P

SGRASSATURA ELETTROLITICA PER GALVANICA

Colore : —

Uso : **Bagno**

Coordinate colore : **L:** —

a:—

b:—

Preparazione del bagno galvanico

Le sgrassature CLEANOR 181P essendo in forma salina devono essere disciolte in acqua prima di poterle utilizzare. Per la dissoluzione operare come segue (esempio per 1 litro di sgrassatura) :

1. Riempire la vasca con 500 ml di acqua di rubinetto
2. Accendere l'aspirazione e utilizzare guanti ed occhiali protettivi prima di continuare con le operazioni di dissoluzione
3. Con un cucchiaino versare nell'acqua 80 g di CLEANOR 181P agitando la soluzione.
4. A dissoluzione ultimata aggiungere acqua fino ad un litro.

Prodotti correlati

Cod.Articolo	Descrizione	Colore	Confezione
SG011725	CLEANOR 181P (sgrassatura elettrolitica in polvere industriale)	—	25 kg