

RODINOR 104

RODIO PER BAGNO GALVANICO

Colore : **Bianco**Uso : **Bagno**Coordinate colore : **L:90.2****a:1.2****b:1.8****Descrizione del prodotto**

RODINOR 104 è una rodiatura bianca brillante pronta all'uso di facile utilizzo caratterizzata da un ampio range di condizioni di lavoro e da un'elevata tolleranza all'inquinamento. Adatta a qualsiasi utilizzo e dalle caratteristiche di bianco e brillantezza in linea con le migliori rodiature presenti nel mercato RODINOR 104 è la scelta ideale per una rodiatura di qualità senza compromessi. RODINOR 104 contenendo 4 g/l è indicato per deposizioni di rodio a spessore.

Condizioni operative

Parametro	Valore medio suggerito
Tempo di trattamento	40 secondi
Temperatura operativa	40 °C
Tensione operativa	3.5 V
Corrente operativa	4.0 A/dm ²
Efficienza catodica	6 mg/Amin
Velocità di deposizione	0.2 µ/minuto
Anodi	titanio platinato
Agitazione	moderata
Aspirazione	Necessaria

Mantenimento del bagno galvanico

Per rodiatura di piccoli volumi (fino a 10 litri) utilizzare il bagno fino al suo esaurimento. Per bagni di volumi superiori le aggiunte potranno essere effettuate utilizzando le soluzioni replenisher di ciascuno degli elementi che compongono il bagno :

- **RODINOR 125R**: aggiungere 12 ml ogni 100 Amin.
- **RODINOR 120RA** : da aggiungere dopo analisi.

Informazioni sulla sicurezza

Fare riferimento alle schede di sicurezza per qualsiasi informazione relativa alla sicurezza ed allo smaltimento (MSDS).

RODINOR 104

RODIO PER BAGNO GALVANICO

Colore : **Bianco**Uso : **Bagno**Coordinate colore : **L:90.2****a:1.2****b:1.8****Prodotti correlati**

Cod.Articolo	Descrizione	Colore	Confezione
RH012101	RODINOR 104 Rodiatura per bagno galvanico pronta all'uso 4g/L	Bianco	1 L
RH011401	RODINOR 125R Rodio replenisher 5 g/100ml		100ml
RH011501	RODINOR 120RA Additivo brillantante		1 L
RH012201	RODINOR 120RA Additivo brillantante		100 ml