

**RODINOR 220**

RODIO PER BAGNO GALVANICO

Colore : **Nero**Uso : **Bagno**Coordinate colore : **L:65.0****a:0.5****b:0.9****Descrizione del prodotto**

RODINOR 220 è un processo concentrato di rodiatura nera dalle caratteristiche qualitative e tecniche incomparabili. Le proprietà del deposito lo rendono la rodiatura di riferimento per tutti gli orafi che mirano all'eccellenza e ricercano per i loro articoli livelli di finitura senza compromessi.

**Condizioni operative**

Parametro	Valore medio suggerito
Tempo di trattamento	120 secondi
Temperatura operativa	60 °C
Tensione operativa	4.0 V
Corrente operativa	3.0 A/dm <sup>2</sup>
Efficienza catodica	3 mg/Amin
Velocità di deposizione	0.08 µm/min
Anodi	titanio platinato
Agitazione	Moderata
Aspirazione	Necessaria

**Mantenimento del bagno galvanico**

Per rodiatura di piccoli volumi (fino a 10 litri) utilizzare il bagno fino al suo esaurimento. Per bagni di volumi superiori le aggiunte potranno essere effettuate utilizzando le soluzioni replenisher di ciascuno degli elementi che compongono il bagno :

- **RODINOR 250R**: aggiungere 6 ml ogni 100 Amin.
- **RODINOR 200RA** : da aggiungere dopo analisi.
- **RODINOR 203RA** : da aggiungere dopo analisi.
- **RODINOR 204RA** : da aggiungere dopo analisi.

**Informazioni sulla sicurezza**

Fare riferimento alle schede di sicurezza per qualsiasi informazione relativa alla sicurezza ed allo smaltimento (MSDS).

**RODINOR 220**

RODIO PER BAGNO GALVANICO

Colore : **Nero**Uso : **Bagno**Coordinate colore : **L:65.0****a:0.5****b:0.9****Preparazione del bagno galvanico**

Per la formazione di 1 litro di bagno pronto all'uso operare come segue :

1. Preparare la vasca di lavoro accendendo l'aspirazione ed indossando i dispositivi di sicurezza.
2. Versare nella vasca 1 confezione da 2 g/200ml di RODINOR 220.
3. Aggiungere 800ml di acqua demineralizzata e miscelare la soluzione.
4. Impostare la temperatura di lavoro.
5. Attendere la temperatura di esercizio ed iniziare le lavorazioni.

**Prodotti correlati**

Cod.Articolo	Descrizione	Colore	Confezione
RH020201	RODINOR 220 Rodiatura per bagno galvanico concentrato	Nero	2 g/200ml
RH020501	RODINOR 250R replenisher 5 g/100ml		100 ml
RH020301	RODINOR 200RA Additivo annerente intenso		1 L
RH020401	RODINOR 203RA Additivo annerente canna fucile		1 L
RH020701	RODINOR 204RA Additivo annerente media intensità		1 L